

Vernis de finition polyuréthane

PRESENTATION DU PRODUIT

Vernis de finition polyuréthane aliphatique présentant une excellente résistance aux U.V. et une bonne résistance mécanique et chimique.

DOMAINE D'EMPLOI

Vernis de finition utilisable sur les revêtements de sol suivants :

- Epoxydiques
 - Autolissant
 - Multicouches
 - Quartz colorés (pour les versions incolores)
- Polyuréthannes

AVANTAGES

- Aspect mat, satiné
- Incolore ou coloré
- Excellente adhérence
- Imperméable aux liquides
- Bonne résistance mécanique
- Excellente résistance aux U.V

AGREMENTS/ESSAIS OFFICIELS

- Rapport d'essais CSTB
- Emissions dans l'air intérieur – Classification A+ (très faibles émissions)

CONDITIONNEMENT, TEINTE, STOCKAGE

- Conditionnements :
 - Versions incolores
 - Aspect mat
 - Kit de 8,25 kg (A : 6,75 kg – B : 1,5 kg)
 - Aspect satiné
 - Kit de 8 kg (A : 6,5 kg – B : 1,5 kg)
 - Versions colorées
 - Aspect mat
 - Kit de 11 kg (A : 9,5 kg – B : 1,5 kg)
 - Aspect satiné
 - Kit de 11 kg (A : 9,5 kg – B : 1,5 kg)
- Teintes :
 - Incolore
 - Nuancier RAL selon faisabilité technique

- Stockage :
 - Composant A : 12 mois en emballage d'origine
 - Composant B : 6 mois en emballage d'origine
 - Température de stockage entre 5°C et 30°C
 - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

- Rapport de mélange
 - En poids :

 - Versions incolores
 - Aspect mat
 - Composant A = 82
 - Composant B = 18
 - Aspect satiné
 - Composant A = 81
 - Composant B = 19

 - Versions colorées
 - Aspect mat
 - Composant A = 86
 - Composant B = 14
 - Aspect satiné
 - Composant A = 86
 - Composant B = 14

PROPRIETES

Propriétés	Norme	Résultats
Adhérence par traction	NF EN 13892-8	> 1,5 MPa
Résistance aux UV	QUV A (1000 heures)	$\Delta E < 1$
Dureté crayon	NF EN ISO 15184	4 H

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques

Viscosité	Liquide
Aspect	Mat – Satiné
Classification (NF T 30-005)	Famille I - Classe 6a
Nature	Polyuréthane
Densité	Env. 1,1 (version incolore) Env. 1,2 (version colorée)
Extrait sec	Env. 60 %

SUPPORT ET PREPARATION

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local. Se référer aux documents normatifs suivants :

- Revêtement filmogène : DTU 59.3 : Peinture de sol.
- Revêtement pour sol à trafic piéton : DTU 54.1 : Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse.
- Revêtements pour sols industriels :
 - Résistance en traction directe $\geq 1,5$ Mpa
 - Résistance en compression ≥ 25 Mpa

Le support béton sera résistant, propre et cohérent.

- Le support sera préparé mécaniquement (grenailage, ponçage...) puis soigneusement dépoussiéré à l'aide d'un aspirateur industriel.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures :
 - Température ambiante et du support entre +10°C et 30 °C pendant l'application et le durcissement.
 - La température du support doit être au moins supérieure de +3°C par rapport au point de rosée.
- Hygrométrie :
 - L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80 % pendant l'application et le durcissement.
- Humidité du support :
 - Se référer à la fiche technique du primaire.

DURCISSEMENT/REACTIVITE

DPU *	+ 10°C	+20°C	+ 30°C
Mini	180 minutes	120 minutes	90 minutes

*Durée pratique d'utilisation

Délai de recouvrement	+10°C	+20°C	+30°C
Mini	24 heures	10 heures	8 heures
Maxi	72 heures	48 heures	36 heures

Mise en service	+10°C	+20°C	+30°C
Circulation piétonne	24 heures	10 heures	8 heures
Circulation légère	72 heures	48 heures	24 heures
Durcissement complet	10 jours	7 jours	5 jours

Ces données ne sont données qu'à titre indicatif, car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (températures et humidité relative notamment).

CONSOMMATIONS

Revêtement		Consommation
Incolore	1 à 2 couches	Env. 0,1 kg/m ² par couche
Coloré	1 à 2 couches	Env. 0,15 kg/m ² par couche

Pour les teintes peu opacifiantes (jaune, rouge vif, orange, etc), il sera nécessaire de prévoir au minimum 2 couches.

Ces valeurs sont théoriques à 20°C, elles ne peuvent pas prendre en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc...

APPLICATION

➤ Filmogène :

Réhomogénéiser le composant A puis ajouter le composant B. Mélanger l'ensemble durant 2 mn avec un agitateur mécanique à faible vitesse de rotation (300 tours/min maxi) pour limiter l'apport d'air dans le mélange.

Appliquer au rouleau polyamide 10 mm en passes croisées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avant durcissement, les outils pourront se nettoyer à l'aide du Diluant KA1.

HYGIENE ET SECURITE

- Se conformer aux instructions des étiquettes et des fiches de données de sécurité.
- COV : Conforme à la directive 2004/42 catégorie II Aj type PS, produit prêt à l'emploi < 500 g/l (limite 2010).

ENTRETIEN

Pour maintenir durablement l'aspect esthétique initial du revêtement, toutes souillures doivent être systématiquement et immédiatement éliminées. Un entretien régulier par aspiration et nettoyage à la mono brosse ou à l'auto laveuse est recommandé. Utiliser des détergents appropriés.

RECOMMANDATIONS

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation.
- Protéger le produit de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 72 heures.
- Le premier entretien ne pourra avoir lieu avant le durcissement complet.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Le degré de brillance du revêtement dépend de la température, de l'humidité relative de l'air et du pouvoir d'absorption du support.

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

SEREPP

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

www.serepp.fr