

Revêtement époxydique filmogène de marquage

PRESENTATION DU PRODUIT

Résine époxydique filmogène destinée à réaliser des marquages de sol.

DOMAINE D'EMPLOI

En revêtement filmogène, destiné à réaliser des marquages sur les supports suivants :

- Béton
- Chape ciment
- Revêtement époxydique

AVANTAGES

- Satiné
- Excellente adhérence
- Thixotrope, ne coule pas sous les rubans adhésifs
- Séchage rapide
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Longue durée d'utilisation

CONDITIONNEMENT, TEINTE, STOCKAGE

- Conditionnements :
 - Kit de 20 kg (A : 17,6 kg – B : 2,4 kg) pour le blanc
 - Kit de 5 kg (A : 4,4 kg – B : 0,6 kg) pour toutes les couleurs du nuancier
- Teinte :
 - Blanc, Noir, Ral 1023, Ral 3020, Ral 5015, Ral 6024
 - Autres couleurs : Selon faisabilité technique
- Stockage :
 - Conservation 2 ans en emballage d'origine
 - Température de stockage entre 5°C et 30°C
 - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
- Rapport de mélange
 - En poids :
 - Composant A = 88
 - Composant B = 12

PROPRIETES

Propriétés	Norme	Résultats
Adhérence par traction	NF EN 13892-8	> 1,5 MPa (rupture dans le béton)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques

Viscosité	Liquide
Aspect	Satiné
Classification (NF T 36-005)	Famille I - Classe 6b
Nature	Epoxy
Densité	Env. 1,65
Extrait sec	Env. 80 %

SUPPORT ET PREPARATION

Hygrométrie :

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local. Se référer aux documents normatifs suivants :

- Revêtement filmogène : DTU 59.3 : Peinture de sol.

Support hydraulique :

Le support béton sera résistant, propre, sec et cohérent.

- Le support sera préparé mécaniquement (grenailage, ponçage...) puis soigneusement dépoussiéré à l'aide d'un aspirateur industriel.

Résine époxydique récente :

Ne pas dépasser le temps maximum de recouvrement du produit, sinon prévoir une préparation mécanique avant l'application de l'Epovic Marquage New

Application sur une ancienne résine :

S'assurer que le support est bien dégraissé et prévoir une préparation mécanique avant l'application de l'Epovic Marquage New.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures :
 - Température ambiante et du support entre +10°C et 30 °C pendant l'application et le durcissement.
 - La température du support doit être au moins supérieure de +3°C par rapport au point de rosée

- Hygrométrie :
 - L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80 % pendant l'application et le durcissement.
- Humidité du support :
 - Le support aura une humidité $\leq 4,5$ % en poids à la bombe à carbure.

DURCISSEMENT/REACTIVITE

DPU *	+10°C	+20°C	+30°C
Mini	8 heures	6 heures	4 heures

*Durée pratique d'utilisation

Délai de recouvrement	+10°C	+20°C	+30°C
Mini	8 heures	6 heures	5 heures
Maxi	120 heures	96 heures	72 heures

Mise en service	+10°C	+20°C	+30°C
Circulation piétonne	8 heures	6 heures	5 heures
Circulation légère	72 heures	48 heures	24 heures
Durcissement complet	7 jours	5 jours	3 jours

Ces données ne sont données qu'à titre indicatif, car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (températures et humidité relative notamment).

CONSOMMATIONS

Revêtement	Consommation
Filmogène	0,3 kg/m ² par couche

Ces valeurs sont théoriques à 20°C, elles ne peuvent pas prendre en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc...

APPLICATION

- Filmogène :
 - Réhomogénéiser le composant A puis ajouter le composant B. Mélanger l'ensemble durant 2 mn avec un agitateur mécanique à faible vitesse de rotation (300 tours/min maxi) pour limiter l'apport d'air dans le mélange.
 - Appliquer au rouleau.
 - Retirer les rubans adhésifs avant réticulation de l'EPOVIC MARQUAGE New

NETTOYAGE DES OUTILS

Avant durcissement, les outils pourront se nettoyer à l'aide du Diluant KA1.

HYGIENE ET SECURITE

- Se conformer aux instructions des étiquettes et des fiches de données de sécurité.
- COV : Conforme à la directive 2004/42 catégorie II Aj type PS, produit prêt à l'emploi < 500 g/l (limite 2010).

ENTRETIEN

Pour maintenir durablement l'aspect esthétique initial du revêtement, toutes souillures doivent être systématiquement et immédiatement éliminées. Un entretien régulier par aspiration et nettoyage à la mono brosse ou à l'auto laveuse est recommandé. Utiliser des détergents appropriés.

RECOMMANDATIONS

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation.
- Protéger le produit de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 72 heures.
- Le premier entretien ne pourra avoir lieu avant le durcissement complet.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Une exposition prolongée du revêtement aux rayons ultraviolets peut altérer sa couleur ou son aspect, sans toutefois nuire à ses performances mécaniques.

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

SEREPP

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

www.serepp.fr