

***Primaire polyaspartique à durcissement rapide*****PRESENTATION DU PRODUIT**

Liant polyaspartique sans solvant, fluide. Il pourra être utilisé comme primaire des systèmes polyaspartique.

**DOMAINE D'EMPLOI**

- Primaire pour les revêtements de sol polyaspartique
- Primaire pour support normal ou poreux
- Utilisation sur support :
  - Béton
  - Chapes ciment
  - Carrelages

**AVANTAGES**

- Excellente adhérence
- Grande fluidité
- Imperméable aux liquides
- Durcissement très rapide
- Recouvrement très rapide
- Remise en circulation très courte
- Très faibles odeurs

**CONDITIONNEMENT, TEINTE, STOCKAGE**

- Conditionnements :
  - Kit de 5 kg (A : 3,85 kg – B : 1,15 kg)
- Teinte :
  - Neutre
- Stockage :
  - Conservation 6 mois en emballage d'origine
  - Température de stockage entre 5°C et 30°C
  - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
- Rapport de mélange
  - En poids :
    - Composant A = 77
    - Composant B = 23

## PROPRIETES

| Propriétés             | Norme         | Résultats                         |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Adhérence par traction | NF EN 13892-8 | > 1,5 MPa (rupture dans le béton) |

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques

|             |                |
|-------------|----------------|
| Viscosité   | Liquide        |
| Aspect      | Brillant       |
| Nature      | Polyaspartique |
| Densité     | 1,75           |
| Extrait sec | Env. 100 %     |

## SUPPORT ET PREPARATION

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local.  
Se référer aux documents normatifs suivants :

- Revêtement filmogène : DTU 59.3 : Peinture de sol.
- Revêtement pour sol à trafic piéton : DTU 54.1 : Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse.
- Revêtements pour sols industriels :
  - Résistance en traction directe  $\geq 1,5$  Mpa
  - Résistance en compression  $\geq 25$  Mpa

Le support béton sera résistant, propre, sec et cohérent.

- Le support sera préparé mécaniquement (grenailage, ponçage...) puis soigneusement dépoussiéré à l'aide d'un aspirateur industriel.

## CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures :
  - Température ambiante et du support entre +5°C et 30 °C pendant l'application et le durcissement.
  - La température du support doit être au moins supérieure de +3°C par rapport au point de rosée
- Hygrométrie :
  - L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 75 % pendant l'application et le durcissement.
- Humidité du support :
  - Le support aura une humidité  $\leq 4,5$  % en poids à la bombe à carbure.

## DURCISSEMENT/REACTIVITE

| DPU * | + 10°C     | +20°C      | + 30°C     |
|-------|------------|------------|------------|
| Mini  | 30 minutes | 20 minutes | 15 minutes |

\*Durée pratique d'utilisation

**Délai de recouvrement**

|      | +10°C     | +20°C     | +30°C      |
|------|-----------|-----------|------------|
| Mini | 6 heures  | 2 heures  | 1 heure 30 |
| Maxi | 24 heures | 12 heures | 8 heures   |

Ces données ne sont données qu'à titre indicatif, car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (températures et humidité relative notamment).

**CONSOMMATIONS**
**Revêtement**

|                           |           | Consommation             |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Primaire (support normal) | 1 couche  | 1 X 250 g/m <sup>2</sup> |
| Primaire (support poreux) | 2 couches | 2 X 250 g/m <sup>2</sup> |

Ces valeurs sont théoriques à 20°C, elles ne peuvent pas prendre en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc...

**APPLICATION**

- **Primaire :**  
Réhomogénéiser le composant A puis ajouter le composant B. Mélanger l'ensemble durant 2 mn avec un agitateur mécanique à faible vitesse de rotation (300 tours/min maxi) pour limiter l'apport d'air dans le mélange.  
Appliquer au rouleau ou à la raclette caoutchouc suivi d'un passage au rouleau pour égaliser.

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Avant durcissement, les outils pourront se nettoyer à l'aide du Diluant KA1.

**HYGIENE ET SECURITE**

- Se conformer aux instructions des étiquettes et des fiches de données de sécurité.
- COV : Conforme à la directive 2004/42 catégorie II Aj type PS, produit prêt à l'emploi < 500 g/l (limite 2010).

**ENTRETIEN**

Pour maintenir durablement l'aspect esthétique initial du revêtement, toutes souillures doivent être systématiquement et immédiatement éliminées. Un entretien régulier par aspiration et nettoyage à la mono brosse ou à l'auto laveuse est recommandé. Utiliser des détergents appropriés.

**RECOMMANDATIONS**

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation.
- Protéger le produit de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 24 heures.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risque d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO<sub>2</sub> et de H<sub>2</sub>O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Une exposition prolongée du revêtement aux rayons ultraviolets peut altérer sa couleur ou son

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

**SEREPP**

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

[www.serepp.fr](http://www.serepp.fr)