

Additif antidérapant pour revêtement de sol**PRESENTATION DU PRODUIT**

Mélange de microbilles de verre pleines de granulométrie 75-150 µ.

DOMAINE D'EMPLOI

- Permet de donner un aspect antidérapant léger aux revêtements de sols filmogènes

AVANTAGES

- Léger
- Inerte
- Insoluble dans l'eau
- Ininflammable
- Ne décante pas dans le mélange

CONDITIONNEMENT, TEINTE, STOCKAGE

- Conditionnements :
 - Sacs de 25 Kg
- Teinte :
 - Blanc
- Stockage :
 - Conservation 3 ans en emballage d'origine
 - Température de stockage entre 5°C et 30°C
 - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**Caractéristiques**

Densité

Env. 2,5

APPLICATION

Le Seregrip BV 75-150 sera mélangé (entre 2 et 10 % par rapport au poids de la résine) à l'aide d'un agitateur mécanique, au revêtement de sol filmogène. Transférer le mélange et un camion et appliquer au rouleau.

Le Seregrip BV 75-150 pourra être utilisé en association avec les revêtements suivants :

- Accochape 864 +
- Accochape Park
- Epovic Parking New
- Epovic ASW 04
- Isovic Xn 750
- Isovic Xn 500

HYGIENE ET SECURITE

- Se conformer aux instructions des étiquettes et des fiches de données de sécurité.

RECOMMANDATIONS

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

SEREPP

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

www.serepp.fr